

Technický list

Perfect Line Futurewheel Chrome Coat

Laky



Verze 06/2018

Dodavatel

Dovozce a dodavatel

Perfect Line
PO Box 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31 (0) 857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Produkt

Vysoce jasný lak na bázi 1K chromu. S Perfect Line Futurewheel Chrome Coat je snadné přelakovat ráfky jako bodovou opravu nebo znovu nalakovat v případě částečné opravy.

Nanášení tohoto laku není omezeno pouze na ráfky, ale možnosti jsou nekonečné! Velmi pěkných výsledků lze dosáhnout například u automobilů postřikem zrcátek, lišt, částí mřížky, střešních nosičů, částí přístrojových desek atd.

Číslo položky

PL.CHROOM (= 1l plechovka)

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku

Balení	:	1l
Barva	:	Chrome
Směšovací poměr	:	1 složka, připravená k nástřiku
Surovina	:	Nitrocelulóza
Teoretická vypuzovací kapacita	:	8 - 9 m ² / litr při 50 mikronů
Hodnota VOC	:	Méně než 420 g/litr
Skladovatelnost	:	Neomezené, pokud jsou uchovávány v dobře uzavřených obalech
Úložný prostor	:	Chladný a suchý

Substráty

Produkt musí být nanesen na nepoškozený povrch, takže v případě potřeby musí být povrch nejprve řádně opraven. Povrch nesmí být poškrábán kvůli tloušťce tenké vrstvy produktu. Povrchy proto musí být co nejhladší: Čím hladší je povrch, tím krásnější je konečný výsledek.

Příprava

- Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte.
- Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody. (Doporučeno: Perfect Line Degreaser M600).
- Povrch brouste na hrubý P400 (mechanický) a P800 - P1000 (mokrý).
- Před nanesením podkladu nebo 2K laku odmastěte jemným odmašťovačem (doporučeno: Perfect Line Aqua Degreaser) a otřete do sucha čistým hadříkem.
- **Na lakovaný povrch naneste černý vrchní lak 2K s vysokým leskem*. Tato vrstva by měla být krycí. (Doporučení: Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss Black).**

Technický list

Perfect Line Futurewheel Chrome Coat

Laky



Verze 06/2018

Použití

Poznámka: V tomto procesu je důležité neprovádět mezipískování, protože účinek zmizí!

- Poté, co byl předmět nastříkán ve 2K vysoce lesklé černé *, zahřejte předmět a nechte jej vychladnout.
- Před použitím protřepejte Perfect Line Futurewheel Chrome Coat.
- Perfect Line Futurewheel Chrome Coat lze stříkat v několika vrstvách (podle vašich přání: čím více vrstev, tím krásnější efekt) s normální stříkací pistolí nastavenou na 2 bar. Je vždy moudré nejprve nastříkat vzorek. Poznámka: barva je tmavší nebo světlejší (v závislosti na dávkování). Účinek z černého chromu na leštěný hliník.
- Poté znovu zahřejte a ochladte;
- Poté naneste mlžnou vrstvu čirého laku (doporučeno: Perfect Line VOC Clear Coat);
- Nechte tuto vrstvu, aby se projevila, a poté nastříkejte celou vrstvu.
- Poté objekt zahřejte a nechte jej vychladnout.

Shrnutí Perfect Line Futurewheel Chrome Coat

Tryska	: 1,0 - 1,3 mm
Vzdálenost	: 20 - 30 cm
Tlak vzduchu	: 2 bar
Počet sprejů	: více vrstev, podle vašich přání
Provozní teplota	: 18 - 25 ° C
Doba schnutí mezi vrstvami	: Nechte mezivrstvy zaschnout, dokud nebudou vrstvy zcela matné

Shrnutí Perfect Line VOC Clear Coat

Tryska	: 1,2 - 1,4 mm
Vzdálenost	: 20 - 30 cm
Tlak vzduchu	: 2 bar
Počet sprejů	: první vrstva jako vrstva mlhy, druhá vrstva plná
Provozní teplota	: 18 - 25 ° C

Proces sušení

Výše uvedený proces vyžaduje tři cykly sušení:

1. Mezi černou vrchní vrstvou 2K s vysokým leskem a chromem;
2. Mezi chromovou vrstvou a čirým lakem;
3. Po vrstvě čirého laku.

Doporučujeme sušit předměty po dobu 30 minut při 60 ° C.

*** Použití jiného barevného pozadí než černého umožňuje spoustu různých barevných variací. Můžete s tím experimentovat a dosahovat tak různých výsledků. Náš tip je vždy nejprve nastříkat vzorek.**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotčený materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co nejvhodněji. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítech produktu.