

Technický list

Perfect Line Ultra Light Putty

Tmel



Verze 05/2020

Dodavatel

Dovozce a dodavatel

Perfect Line
PO Box 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31 (0) 857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Produkt

Ultra lehké polyesterové plnivo pro vyplňování hlubokých vad a prohlubní na podvozku osobních, nákladních, autobusů a vlaků. Výrobek s optimálními vlastnostmi broušení a vynikajícími vlastnostmi při plnění. Toto plnivo má až o 40 % vyšší účinnost ve srovnání s tradičním plnivem. Zcela suchý povrch. Vhodné pro všechny kovové podklady, dřevěné a polyesterové lamináty.

Číslo položky

145.313 (= 1,6kg kazeta - včetně tvrdidla)
157.349 (= 1,3kg plechovka - včetně tvrdidla)

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku

Obal	:	Kazeta (1,6 kg) nebo plechovka (1,3 kg)
Viskozita při 20°C	:	Pastovitá
Barva	:	Běžová
Použit s	:	Plastová špachtle nebo stěrka
Reakční teplota	:	Nejméně 5 °C
Hodnota VOC	:	<250 g/litr
Doba zpracovatelnosti	:	3 - 5 minut při 20 °C
Skladovatelnost	:	12 měsíců při 18 °C - 20 °C v původním a uzavřeném obalu
Úložný prostor	:	Skladujte na suchém a chladném místě, daleko od zdrojů tepla.

Příprava

- Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte.
 - Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody. (Doporučeno: Perfect Line Degreaser M600).
 - Hrubé pískování: tento produkt má dobrou přilnavost na všech hrubě pískovaných površích (nikoli na termoplastických akrylových systémech).
-

Technický list

Perfect Line Ultra Light Putty

Tmel

Perfect[®]
Line

Verze 05/2020

Směšovací poměr a technické informace

Přidejte 2 - 3 % tužidla (podle hmotnosti) k tmelu Perfect Line Ultra Light Putty, jak ukazuje obrázek níže. Příliš velká část tužidla může způsobit prosakování, což může vést ke změně barvy horní vrstvy.

Ultra Light Putty

 2004/42/IIIB (b)(250) < 250	 2 - 3% Potlife: 3 - 5 min		 15 - 20 min. at 20°C	 P80 - P240	
---	---	---	--	---	---

Proces sušení

Sušení na vzduchu při 20°C

Pískovatelný : 15 - 20 minut

Proces broušení

Při použití jako plnivo

1^obroušení : broušení za sucha pomocí P80 - P120
2^obroušení : broušení za sucha pomocí P120 - P240

Při použití jako jemný tmel

1^obroušení : broušení za sucha pomocí P120 - P180
2^obroušení : broušení za sucha pomocí P180 - P240

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotčený materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co nejvhodněji. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítcích produktu.