

Technický list

Perfect Line Universal Putty

Tmel



Verze 05/2020

Dodavatel

Dovozce a dodavatel

Perfect Line
PO Box 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31 (0) 857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Produkt

Univerzální adhezivní polyesterové plnivo. Přilne na pozinkovaný ocelový plech, pocínované povrchy a na hliníkové a ocelové povrchy. Vysoký výplňový výkon, snadno se šíří a bez tvorby pórů. Velmi snadné broušení. Tento produkt lze použít univerzálně jako plnivo a jemný tmel.

Číslo položky

157.351 (= 2,0 kg plechovka - včetně tužidla)
141,732 (= 2,0kg kazeta - včetně tužidla)

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku


Obal	: Plechovka (2,0 kg) nebo kazeta (2,0 kg)
Viskozita při 20°C	: Pastovitá
Barva	: Běžová
Použití s	: Plastová špachtle nebo stěrka
Reakční teplota	: Nejméně 5 °C
Hodnota VOC	: <250 g/litr
Doba zpracovatelnosti	: 3 - 5 minut při 20 °C
Skladovatelnost	: 12 měsíců při 18 °C - 20 °C v původním a uzavřeném obalu
Úložný prostor	: Skladujte na suchém a chladném místě, daleko od zdrojů tepla.

Příprava

- Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte.
 - Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody (doporučeno: Perfect Line Degreaser M600).
 - Hrubé pískování: tento produkt má dobrou přilnavost na všech hrubě pískovaných površích (nikoli na termoplastických akrylových systémech).
-

Směšovací poměr a technické informace

Přidejte 2 - 3 % tužidla (podle hmotnosti) do univerzálního tmelu Perfect Line Universal Putty, jak je znázorněno na obrázku níže. Příliš velké množství tužidla může způsobit prosakování, což může vést ke změně barvy horní vrstvy.



Vysoušení

Sušení na vzduchu při 20°C

Pískovatelný : 20 - 30 minut

Proces broušení

Při použití jako plnivo

1^obroušení : broušení za sucha pomocí P80 - P120
2^obroušení : broušení za sucha pomocí P120 - P240

Při použití jako jemný tmel

1^obroušení : broušení za sucha pomocí P120 - P180
2^obroušení : broušení za sucha pomocí P180 - P240

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotčený materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co nejlépe. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítcích produktu.