

Leverancier

Importeur en leverancier

Perfect Line
Postbus 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31(0)857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Product

Deze high solid primer is een 2K product en wordt aangemaakt met Perfect Line HS Primer Activator. Het is een primer van uitstekende kwaliteit, droogt snel en is makkelijk schuurbaar. Te verwerken op metaal, polyester plamuur en bestaande lakken.

Artikelnummer(s)

PL.PR.VS2 (= 4L blik, licht grijs)
PL.PR.VS4 (= 4L blik, medium grijs)
PL.PR.VS6 (= 4L blik, donker grijs)
PL.PR.VS2.1 (= 1L blik, licht grijs)
PL.PR.VS6.1 (= 1L blik, donker grijs)

Fysische en chemische producteigenschappen

Verpakking	: 1L en 4L blik
Soortelijk gewicht	: 1420 ± 50 g/liter
Opslag	: Koel en droog bewaren
Vast stofgehalte	: 66%
VOS-waarde	: < 540 g/liter
Potlife	: 30 minuten bij 20°C
Opslag	: Bewaren op een koele en droge plaats, ver verwijderd van warmtebronnen

Voorbereiding

- Oppervlakte eerst goed reinigen met water en zeep. Spoel na en wrijf droog.
 - Voorreinigen met oplosmiddelhoudende of watergedragen producten. (Advies: Perfect Line Degreaser M600).
 - Afblazen en desbetreffend product aanbrengen.
-

Mengverhouding en technische informatie

Maak de Perfect Line HS Primer aan met de Perfect Line Primer Activator, zoals hieronder weergegeven in het schema:



Geheel goed mengen.

Verhouding 4:1

Op volume : 1000 (= P.L. HS Primer) op 250 (= P.L. HS Primer Activator)

Op gewicht : 1000 (= P.L. HS Primer) op 170 (= P.L. HS Primer Activator)



Verdunning : 5 – 15% verdunnen met Perfect Line Uni Thinner (Slow)

Applicatie

Product aanbrengen met bekerpistool

Spuitopening : 1,5 – 1,8 mm
Luchtdruk : 2,3 bar (onder aan de ingang van de spuit)
Aantal spuitgangen : 2 – 3
Aanbevolen laagdikte : 100 – 200 micron
Uitdamp tijd tussen lagen : 6 – 10 minuten

Droogproces

Luchtdrogen bij 20°C

Schuurbaar / overspuitbaar : 4 - 5 uur

Geforceerd drogen, 30 minuten bij 60°C

Schuurbaar / overspuitbaar : onmiddellijk

Infrarood droging

Richtlijn voor korte- en middengolf IR apparatuur.

Afstand : 50 – 70 cm
Halve kracht : 10 minuten
Volle kracht : 10 minuten

Disclaimer

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen.