

Leverancier

Importeur en leverancier

Perfect Line
Postbus 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31(0)857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Product

Universele polyester putty met laag soortelijk gewicht. Dit product is makkelijk verwerkbaar, consistent, heeft een sterk hechtend vermogen, uitstekende afwerking en is tevens uitstekend schuurbaar. Hecht op fiberglas, galvanisch verzinkt plaatstaal, vertinde oppervlakken en op aluminium- en staaloppervlakken.

Artikelnummer(s)

146.757 (= 1,6 kg blik – inclusief verharder)

Fysische en chemische producteigenschappen

Verpakking	:	Blik (1,6 kg)
Leveringsviscositeit bij 20°C	:	Pasteus
Kleur	:	Wit
Specifiek gewicht	:	1250 ± 50 g/liter
Aanbrengen met	:	Plastic spatel of plamuurmes
Reactietemperatuur	:	Minstens 5°C
VOS-waarde	:	< 250 g/liter
Potlife	:	4 – 7 minuten bij 20°C
Houdbaarheid	:	12 maanden bij 18°C - 20°C in originele en gesloten verpakking
Opslag	:	Bewaren op een droge en koele plaats, ver verwijderd van warmtebronnen







Voorbereiding

- Oppervlakte eerst goed reinigen met water en zeep. Spoel na en wrijf droog.
 - Voorreinigen met oplosmiddelhoudende of watergedragen producten. (Advies: Perfect Line Degreaser M600).
 - Ruw schuren: dit product heeft een goede hechting op alle ruw geschuurde ondergronden (niet op thermoplastisch acryl systemen).
-

Mengverhouding

Voeg 1,5 – 2,5% verharder toe (op gewicht) aan de Perfect Line Plus Putty, zoals in schema hieronder weergegeven. Overdosering van de verharder kan doorbloeding veroorzaken waardoor kleurverandering van de toplaag kan optreden.

Plus Putty

					
2004/42/EC (b)(250) <250	1,5 - 2,5% Potlife: 4 - 7 min		25 - 30 min. at 20°C	P80 - P240	

Droogproces

Luchtdrogen bij 20°C

Schuurbaar : 25 – 30 minuten

Schuurproces

Bij gebruik als vulplamuur

1^e schuurgang : Droogschuren met P80 – P120
2^e schuurgang : Droogschuren met P120 – P240

Bij gebruik als fijnplamuur

1^e schuurgang : Droogschuren met P120 – P180
2^e schuurgang : Droogschuren met P180 – P240

Disclaimer

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voorafkondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen.