

# Fiche Technique

## Perfect Line 1K Spot primer

### Apprêts



Version 02/2015

---

### Fournisseur

#### Importateur et fournisseur

Perfect Line  
Boîte postale 90117  
5000 LA TILBURG (NL)  
T : +31 (0)857441118  
[info@perfectline.nl](mailto:info@perfectline.nl)  
[www.perfectline.eu](http://www.perfectline.eu)

---

### Produit

Apprêt 1K à séchage rapide à base de résine polyvinyl-butyrique. Produit de haute qualité, développé spécifiquement pour un usage professionnel. Peut être utilisé pour les surfaces traitées et non traitées en acier, aluminium et acier galvanisé. Convient comme prétraitement pour la finition avec des peintures acryliques 1K et 2K, des peintures en résine alkyde et des peintures à base d'eau.

Ce produit a un pouvoir couvrant et un pouvoir garnissant élevés, une bonne résistance à la corrosion, un rendement élevé, un séchage rapide, un ponçage facile (humide et sec) et donne un résultat professionnel.

---

### Numéro(s) d'article(s)

PL.SP.VS1 (= 400 ml aérosol, blanc)  
PL.SP.VS2 (= 400 ml aérosol, gris clair)  
PL.SP.VS4 (= 400 ml aérosol, gris moyen)  
PL.SP.VS6 (= 400 ml aérosol, gris foncé)  
PL.SP.VS7 (= 400 ml aérosol, noir)

---

### Propriétés physiques et chimiques du produit

<b>Emballage</b>	:	Bombe aérosol 400 ml, prêt à l'emploi
<b>Base</b>	:	Résine butyral polyvinylique
<b>Efficacité</b>	:	2 – 5 m <sup>2</sup>
<b>Valeur COV</b>	:	Pas plus de 695 g/litre
<b>Solide</b>	:	23 - 26 % en poids, selon la couleur

---

### Surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Enlever les vieux résidus de peinture et la rouille, puis poncer.

---

# Fiche Technique

## Perfect Line 1K Spot primer

### Apprêts



Version 02/2015

### Préparation

- Amener la bombe aérosol à la température ambiante.
- Nettoyez d'abord soigneusement la surface avec de l'eau et du savon. Rincez et frottez pour sécher.
- Pré-nettoyage avec des produits à base de solvant ou d'eau. (Recommandé : Perfect Line Degreaser M600).
- Après réparation, dégraisser avec un dégraissant doux (recommandé : Perfect Line Aqua Degreaser) et essuyer avec un chiffon propre.

---

### Application

Température idéale de traitement 15 - 25 °C. Avant utilisation, agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes et vaporiser un échantillon. Distance de la surface à traiter : env. 25 cm.

Pour un résultat optimal, appliquer l'apprêt en deux couches (avec un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre les couches). Avant d'appliquer la couche suivante, secouer à nouveau la bombe.

**Peut être pulvérisé mouillé sur mouillé après un temps d'évaporation de 15 à 30 minutes.**

Après utilisation, vaporiser la valve pour la nettoyer (maintenir la bombe à l'envers et appuyer sur la tête de pulvérisation pendant environ 5 secondes).

---

### Procédé de séchage

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.

#### Séchage à l'air à 20 °C

Avec une épaisseur de couche de 30 microns.

<b>Hors poussière</b>	: 10 - 12 minutes
<b>Sec au toucher</b>	: 15 minutes
<b>Ponçable</b>	: 25 minutes

#### Séchage infrarouge

Instructions pour les équipements IR à ondes courtes. Avec une épaisseur de couche de 30 microns.

<b>Distance</b>	: 80 cm
<b>Demi-puissance</b>	: 7 minutes

---

### Procédé de ponçage

<b>Ponçage à l'eau</b>	: P800
<b>Ponçage à sec</b>	: P400 - P500

---

#### Clause de non-responsabilité

Cette fiche technique prime. Tous les autres produits mentionnés dans cette fiche technique proviennent de Perfect Line. Les propriétés du système ne sont pas valables lorsque le matériau en question est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou additifs qui n'appartiennent pas à Perfect Line, sauf indication contraire explicite. Ces informations sur les produits ont été soigneusement sélectionnées et compilées par nos soins et sont basées sur les connaissances actuelles et adaptées aux conditions normales d'utilisation. En cas de circonstances différentes (application, prétraitement ou influences environnementales), nos représentants se feront un plaisir de vous conseiller afin d'obtenir l'application la plus favorable de nos produits. Réserve à un usage professionnel. Les informations sont sans engagement et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Nous nous réservons le droit de mettre à jour, de modifier et de compléter le contenu de ces données à tout moment, sans préavis et sans engagement. Ces dispositions s'appliquent sans limitation à tous les changements et modifications. Les fiches de données de sécurité et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits doivent être respectés.