
Leverancier

Importeur en leverancier

Perfect Line
Postbus 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31(0)857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Product

Hoog briljante 1K chroom-basislak. Met de Perfect Line Futurewheel Chrome Coat is het eenvoudig om velgen bij te spuiten als spotrepair of over te spuiten in geval van bijvoorbeeld een deelreparatie.

De toepassing van deze lak beperkt zich niet alleen tot autovelgen, maar is eindeloos groot! Op auto's zijn hele fraaie resultaten te behalen met het spuiten van bijvoorbeeld de spiegels, sierlijsten, grillematen, dakdragers, delen van dashboards, etc.

Artikelnummer(s)

PL.CHROOM (= 1L blik)

Fysische en chemische producteigenschappen

Verpakking	: 1L
Kleur	: Chroom
Mengverhouding	: 1 component, spuitklaar
Grondstof	: Nitrocellulose
Theoretisch uitspuitvermogen	: 8 – 9 m ² /liter bij 50 micron
VOS-waarde	: Minder dan 420 g/liter
Houdbaarheid	: Onbeperkt, mits bewaard in goed afgesloten verpakking
Opslag	: Koel en droog

Ondergronden

Het product dient op een onbeschadigde ondergrond aangebracht te worden, dus indien noodzakelijk de ondergrond eerst goed herstellen. Er mogen geen krassen in het oppervlak zitten, wegens de dunne laagdikte van het product. Ondergronden moeten dus zo glad mogelijk zijn: hoe gladder het oppervlak, hoe mooier het eindresultaat.

Voorbereiding

- Oppervlakte eerst goed reinigen met water en zeep. Spoel na en wrijf droog.
- Voorreinigen met oplosmiddelhoudende of watergedragen producten. (Advies: Perfect Line Degreaser M600).
- Schuur het oppervlak tot grofte P400 (mechanisch) en P800 – P1000 (nat).
- Voor aanbrengen basis- of 2K lak, ontvetten met een milde ontvetter (advies: Perfect Line Aqua Degreaser) en wrijf droog met een schone doek.
- **Breng een zwarte 2K aflak hoogglans* aan op de te spuiten ondergrond. Deze laag dient dekkend te zijn. (Advies: Perfect Line 2K PU Spuitlak Hoogglans Zwart).**

Applicatie

Let op: bij dit proces is het belangrijk om niet tussentijds te schuren, omdat het effect dan weggaat!

- Nadat het object gespoten is in 2K hoogglans zwart*, het object stoken en af laten koelen.
- Perfect Line Futurewheel Chrome Coat goed schudden voor gebruik.
- Met een normale lakspuit ingesteld op 2 bar de Perfect Line Futurewheel Chrome Coat spuiten in meerdere lagen (naar eigen wens: hoe meer lagen, hoe mooier het effect. Verstandig te allen tijde eerst een voorbeeldstaal te spuiten). Opmerking: de kleur wordt donkerder of lichter (afhankelijk van de dosering). Effect van zwart chroom tot gepolijst aluminium.
- Daarna weer stoken en afkoelen;
- Vervolgens een mistlaag blanke lak aanbrengen (advies: Perfect Line VOC Clear Coat);
- Deze laag laten aantrekken en vervolgens een volle laag spuiten
- Daarna het object stoken en af laten koelen.

Samenvatting Perfect Line Futurewheel Chrome Coat

Spuitopening	: 1,0 – 1,3 mm
Afstand	: 20 – 30 cm
Luchtdruk	: 2 bar
Aantal spuitgangen	: meerdere lagen, naar eigen wens
Temperatuur bij gebruik	: 18 – 25°C
Uitdamp tijd tussen lagen	: tussenlagen laten uitdampen totdat lagen volledig mat zijn

Samenvatting Perfect Line VOC Clear Coat

Spuitopening	: 1,2 – 1,4 mm
Afstand	: 20 – 30 cm
Luchtdruk	: 2 bar
Aantal spuitgangen	: eerste laag als mistlaag, tweede laag vol
Temperatuur bij gebruik	: 18 – 25°C

Droogproces

In bovenstaand proces dient drie keer gestookt te worden:

1. Tussen de zwarte 2K aflak hoogglans en chroomlaag;
2. Tussen de chroomlaag en blanke lak;
3. Na de laag blanke lak.

We adviseren om objecten 30 minuten bij 60°C te stoken.

*** Er zijn veel verschillende variaties mogelijk door geen zwarte, maar andere kleur ondergrond te gebruiken. Hiermee kunt u experimenteren, omdat er uiteenlopende resultaten te behalen zijn. Onze tip is om altijd eerst een voorbeeldstaal te spuiten.**

Disclaimer

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voorafkondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productietiketten dienen in acht te worden genomen.