

# Technisch Informatieblad Perfect Line Wet on Wet Primer Primers



Versie 10/2021

## Leverancier

### Importeur en leverancier

Perfect Line  
Postbus 90117  
5000 LA TILBURG (NL)  
T: +31(0)857441118  
[info@perfectline.eu](mailto:info@perfectline.eu)  
[www.perfectline.eu](http://www.perfectline.eu)



## Product

Een hoogwaardige tweecomponenten non sanding primer die voldoet aan de huidige VOC wetgeving. Het product kan aangebracht worden op zowel geschuurde en voorbehandelde oude laklagen als nieuw plaatwerk wat voorzien is van de juiste KTL primer. Perfect Line Wet on Wet Primer heeft een korte uitdamptijd: bij een eenlaags nat-in-nat applicatie kunt u na 20 minuten de basecoat of aflak aanbrengen.

## Artikelnummer(s)

PL.WWPR.VS1 (= 4L blik, white)  
PL.WWPR.VS7 (= 4L blik, black)

## Fysische en chemische producteigenschappen

<b>Verpakking</b>	: 4L
<b>Soortelijk gewicht</b>	: $\pm$ 1300
<b>Theoretisch rendement</b>	: 8 – 10 m <sup>2</sup> /liter (bij 50 micron droge laagdikte)
<b>Viscositeit bij 20°C</b>	: 16 – 18 sec – dinCup 4
<b>VOS-waarde</b>	: < 540 g/liter
<b>Potlife</b>	: 30 minuten
<b>Houdbaarheid</b>	: 1 jaar in originele gesloten verpakking
<b>Opslag</b>	: Bewaren op een koele en droge plaats

## Vorbereiding

- Oppervlakte eerst goed reinigen met water en zeep. Spoel na en wrijf droog.
- Voorreinigen met oplosmiddelhoudende of watergedragen producten. (Advies: Perfect Line Degreaser M600).
- Afblazen en desbetreffende product aanbrengen.
- Schuur het oppervlak voor een mooi egaal resultaat.

## Mengverhouding en technische informatie

Maak de Perfect Line Wet on Wet Primer aan met de Perfect Line Wet on Wet Primer Activator 2:1, zoals hieronder weergegeven in het schema:



## Mengverhouding

Product	Volume	Gewicht
Perfect Line Wet on Wet Primer	2	1000
Perfect Line Wet on Wet Primer Activator	1	370
Perfect Line Uni Thinner (Slow)	15%	15%

## Applicatie

### Product aanbrengen met bekerpistool

<b>Spuitopening</b>	: 1,3 – 1,4 mm
<b>Luchtdruk</b>	: 2,0 – 2,5 bar
<b>Aantal spuitgangen</b>	: 1 volle gesloten laag
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	: 30 micron bij een volle laag

## Droogproces

### Luchtdrogen bij 20°C

<b>Uitdamp tijd</b>	: 20 – 30 minuten
<b>Schuurbaar / overspuitbaar</b>	: na 2 uur met P800

#### Disclaimer

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voorafkondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen.